

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

"МГСУстройиспытания"

Регистрационный номер в Госреестре Госстандарта России № ГОСТ Р.RU.9001.6.2.0030
Регистрационный номер в Реестре Системы "Мосстройсертификация" № RU.MCC.АЛ.1.007

141006 г. Мытищи, Моск. обл., Олимпийский проспект, 50, корп. ЖБК, ИЦ

Протокол испытаний № 734

от 3 апреля 2002г.

Наименование продукции Цементный раствор

Поставщик продукции ООО "Стройарсенал МТК"

Дата получения образцов 25.03.2002г. по акту отбора образцов от 25.03.2002г.

Сведения об испытанных образцах Цементный раствор без пропитки и цементный раствор с пропиткой "Силор", отобранные из швов кирпичной кладки в количестве 3кг каждой серии. Маркировка серий Р-1 (без пропитки), Р-2 (с пропиткой).

Методика испытаний ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний".

Результаты испытаний приведены в таблице.

Таблица

Маркировка образцов	Дата изготовления	Дата испытания	Прочность при сжатии отдельных образцов, кгс/см ²	Прочность при сжатии серии образцов, кгс/см ²
Р-1	—	02.04.2002г.	17,5; 17,1 12,2; 16,4 14,8	15,6
Р-2			47,6; 50,3 49,1; 21,7 25,3; 47,6	40,3

Заключение: По результатам испытаний установлено, что цементный раствор серии Р-1 соответствует марке по прочности М10 и цементный раствор серии Р-2 соответствует марке по прочности М25.

Руководитель ИЦ МГСУ

Испытатель



В.Н.Свиридов

Козлова М. В.