

Технический лист №6.12 Версия от 03.2011

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №33

ТУ 5775-045-72746455-2010

Описание продукции:

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №33 - это вододисперсионный материал, её получают путём диспергирования битумов в водном растворе эмульгаторов с модификацией латексом, полимерными модификаторами. Не содержит растворителей. При механизированном нанесении позволяет значительно уменьшить срок выполнения работ

Область применения:

Предназначена для:

- устройства мастичных и ремонта всех видов кровель
- гидроизоляционной защиты строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай, и других объектов, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой);
- устройства гидроизоляции внутренних помещений (ванных комнат, полов бассейнов, балконов, подвалов);

Мастика ТехноНИКОЛЬ № 33 может применяться двумя способами:

- ручное нанесение, нанесение валиком или кистью;
- механизированное нанесение, установкой RX-27 либо аналогичной.

При механизированном способе нанесения возможно распылять мастику совместно с раствором коагулянта (хлорид кальция гидратированный по ГОСТ 450-77, водный раствор 10-15%) при помощи двухканальной установки в соотношении раствора коагулянта к мастике 1:8/10

Расход для устройства мастичной кровли и гидроизоляции – 2,5-3,5 кг/м².



Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	0,6	ГОСТ 26589-94
Условная прочность, МПа, не менее	0,7	ГОСТ 26589-94
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	900	ГОСТ 26589-94
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	0,4	ГОСТ 26589-94
Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе, в пределах	53-65	ГОСТ 26589-94
Теплостойкость в течении 5 часов, 0С, не ниже	140	ГОСТ 26589-94
Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -25 0С	Трещин нет	ГОСТ 26589-94
Водонепроницаемость в течение 24ч при давлении 0,1МПа	Выдерживает	ГОСТ 26589-94

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5° С до +30°С.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев.

Меры безопасности

Продукт на основе воды, не содержит органических растворителей. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Упаковка

Пластиковые бочки объёмом 200 литров.

Производство работ:

Согласно руководству по применению мастики ТехноНИКОЛЬ№33